

N2XOH-PC 0,6/1 kV Triple; METRIUM

N2XOH-PC 0,6/1 kV 3-1x150 mm²



Ref. Nexans: P00040357-6
Ref. de País: 10055502

CONTACTO

Venta Local
ventas.peru@nexans.com

Cable de cobre aislado con polietileno reticulado (XLPE) y con cubierta termoplástica libre de halógenos, cuya temperatura de operación es 90°C. Posee la marcación especial METRIUM.

APLICACIÓN

En redes eléctricas de distribución de baja tensión. Aplicación especial en aquellos ambientes poco ventilados, aplicación directa en lugares de alta afluencia de público. Se puede instalar en ductos, escalerillas eléctricas o bandejas portacables, y en lugares secos.

NORMAS

PRODUCTO

NTP-IEC 60228; NTP-IEC 60502-1; IEC 60228; IEC 60502-1

ENSAYOS

IEC 60332-1-2; IEC 60332-3-24; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034-2; UL 2556

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Cobre blando flexible.
2. Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE.
3. Cubierta externa: Estriada - compuesto termoplastico libre de halogenos HFFR.
4. Cinta: Poliester.

FLEXIBILIDAD DEL CONDUCTOR

De 120 mm² hasta 150 mm²: Clase 2 (61 hilos)

De 185 mm² hasta 500 mm²: Clase 5

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

El aislamiento de polietileno reticulado permite mayor capacidad de corriente en cualquier condición de operación, minimas pérdidas dieléctricas, alta resistencia de aislamiento.

La cubierta exterior estriada tiene las siguientes características: No propaga el incendio, baja emisión de humos densos y contenido de halógenos.

Los nuevos atributos de este producto son:

Mayor flexibilidad, ayudando en el proceso de instalación y manipulación, debido a su nueva configuración del conductor y materias primas de aislamiento y cubierta flexibles.

Mayor protección a la cubierta externa, ante un arrastre durante el proceso de instalación sobre superficies no lisas, garantizando el cumplimiento del espesor de la misma.



Libre de halógenos
Bajo contenido Halógeno IEC 60754-1



Flexibilidad del conductor
Flexible



Tensión nominal de servicio U₀/U (Um)
0.6/ 1 (1.2) kV



Resistencia a aceites
ICEA S-95-658



Toxicidad de los gases
Cero Toxicidad IEC 60684-2



Corrosividad de los gases
Baja Corrosividad IEC 60754-2



Densidad de los humos
Baja Emisión de Humos - IEC 61034-2



No propagación de la llama
IEC 60332-1-2; FT1

SECCIÓN

Desde 120 mm² hasta 500 mm²

MARCACIÓN EN CADA FASE

INDECO BY NEXANS N2XOH-PC 0,6/1 kV - Sección -90C-Año - (- metrado secuencial m. II metrado secuencial m. +).

EMBALAJE

En carretes de madera no retornables.

COLOR:

Aislamiento: Natural.

Cubierta externa: Negro, Rojo y Blanco.

NORMAS DE PRODUCTO

NTP-IEC 60228: Conductores para cables aislados.

NTP-IEC 60502-1: Cables de energía con aislamiento extruido y sus aplicaciones para tensiones nominales desde 1 kV y 3 kV.

IEC 60228: Conductores para cables aislados.

IEC 60502-1: Cables de energía con aislamiento extruido y sus aplicaciones para tensiones nominales desde 1 kV y 3 kV.

NORMAS DE ENSAYO

IEC 60332-1-2: Ensayo de propagación de llama vertical para un alambre o cable simple - Procedimiento para llama premezclada de 1kW.

IEC 60332-3-24: Ensayo para llama vertical extendida de alambres agrupados o cables montados verticalmente - Categoría C.

IEC 60754-1: Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables.
Parte 1: Determinación del contenido de gases halógenos ácidos.

IEC 60754-2: Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables.
Parte 2: Determinación de la acidez (por medida del pH) y la conductividad.

IEC 61034-2: Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas.

UL 2556: Métodos de ensayo para alambre y cable. **Sección 9.3:** Ensayo de propagación de llama - FT-1 (muestra vertical).

CARACTERÍSTICAS

Características de construcción

Material del conductor	Cobre Temple Blando
Material de aislamiento	XLPE
Cubierta Externa Individual	Compuesto Termoplástico Libre de Halógenos
Libre de halógenos	Bajo contenido Halógeno IEC 60754-1
Color de cubierta	Cubierta Individual Blanco-Negro-Rojo
Flexibilidad del conductor	Flexible

Características de construcción

Forma del conductor Circular

Características dimensionales

Sección del conductor 150 mm²

Diámetro del conductor 14.2 mm

Mínimo espesor de aislamiento 1.4 mm

Mínimo espesor de cubierta 1.1 mm

Alto 19.6 mm

Ancho 58.4 mm

Número de fases 3

Peso aproximado 4359 kg/km

Características eléctricas

Rigidez dieléctrica 3.5 kV

Tiempo Rigidez Dielectrica Vca al aislamiento 5 min.

Capacidad de corriente en aire a 30°C - formación plana 464 A

Capacidad de corriente en aire a 30°C - formación triangular 444 A

Capacidad de corriente en ducto enterrado 20°C 251 A

Capacidad de corriente enterrado a 20°C 287 A

Capacitancia Nominal 747.0 pF/m

Resistencia máxima del conductor en CC a 20° C 0.124 Ohm/km

Tensión nominal de servicio U_o/U (U_m) 0.6/ 1 (1.2) kV

Características de uso

Resistencia a aceites ICEA S-95-658

Toxicidad de los gases Cero Toxicidad IEC 60684-2

Corrosividad de los gases Baja Corrosividad IEC 60754-2

Densidad de los humos Baja Emisión de Humos - IEC 61034-2

No propagación de la llama IEC 60332-1-2; FT1

No propagador del incendio IEC 60332-3-24 Cat.C

Resistencia a Radiación Ultravioleta UL 2556 - Resistencia a los rayos solares

Marcación secuencial Doble marcación del metraje secuencial METRIUM

Temperatura máxima operación 90 °C

Temperatura de sobrecarga de emergencia 130 °C

Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C

Midspan Yes

**CONDICIONES DE CÁLCULO DE CORRIENTE: CONDUCTOR DE COBRE TRIPLE
L.V.; LIBRE DE HALÓGENOS 90°C**

**VALORES DE CAPACIDAD DE CORRIENTE Y CONDICIONES DE CALCULO DE CORRIENTE BASADOS EN IEC
60364-5-52:2009 :**

TABLA B.52.5 (METODO D1: Ducto enterrado en contacto).

TABLA B.52.12 (METODO F: Al aire en formación plana y en contacto).

TABLA B.52.12 (METODO F: Al aire en formación triangular).

Temperatura máxima del conductor : 90°C.

Temperatura ambiente : 30°C.

Temperatura del terreno : 20°C.

Profundidad de tendido hasta : 0,7 m.

Resistividad térmica del terreno : 2,5 K.m/W.